

# PRB JOINT TOPFLEX

JOINT MONOCOMPOSANT À BASE DE DISPERSION ACRYLIQUE



PRB JOINT TOPFLEX  
TRAITEMENT FISSURES

## Les **+** de PRB JOINT TOPFLEX

- +** Idéal pour reprise des fissures avant mise en peinture
- +** Bonne adhérence sans primaire
- +** Forte élasticité jusqu'à 30/10<sup>ème</sup>
- +** Réduit l'apparition de spectres
- +** Très bonne compatibilité avec les peintures

### CONDITIONNEMENT

- Cartouche plastique de 310 ml.
- Carton de 12 cartouches.

**CONSERVATION** : 24 mois.

### CONSOMMATION

- 15 m de joint de 5 mm de diamètre par cartouche.

**COULEUR** : Blanc cassé.



Prêt à l'emploi



## DOMAINE D'EMPLOI

### USAGE

- Murs extérieurs, neuf et rénovation
- Calfeutrement de fissures pour murs extérieurs.
- DTU 42.1 ; 59.1 ; 26.1.
- Règles professionnelles en vigueur.

### SUPPORTS ADMISSIBLES

- Maçonneries de petits éléments (briques, parpaings, béton cellulaire, etc.) recouvertes d'un enduit monocouche ou traditionnel peints ou non.
- Béton banché ou préfabriqué peint ou non.
- Maçonnerie ancienne (nous consulter).

### PEINTURES PRB COMPATIBLES

- PRB PRIMFIX, PRB ACCROFOND I, PRB CRÉPIFOND F ou G, PRB CRÉPIFOND Spécial Béton.
- PRB COLOR ACRYL FLEX, PRB COLOR SILOFLEX, PRB COLOR IMPER MAT, PRB COLOR TOPFLEX, PRB CRÉPIMUR SOUPLE.
- Autres peintures et RPE : consulter le service technique. Essais de compatibilité préalables, impératifs.

### LIMITES D'EMPLOI

- Ne pas utiliser en joints de fractionnement ou de dilatation.
- En joints intérieurs de construction.

### CONDITIONS D'APPLICATION

- Entre 5°C et 35°C.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### PRODUITS

- Type : Élastomère.
- Densité : 1,3 ± 0,05 g/cm<sup>3</sup>.
- Consistance : Pâte thixotrope.

- Résistance aux UV : Bonne.
- Fissures à traiter : < 30/10<sup>ème</sup> de mm.
- Temps de recouvrement : après 24 à 48 heures de séchage.

**NB** : Ces valeurs sont des ordres de grandeur d'essais en laboratoire. Les conditions de mise en œuvre peuvent sensiblement les modifier.

## MISE EN ŒUVRE

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les fissures doivent être préalablement griffées, dégraissées, propres, sèches et exemptes de graisse et de zones friables.

### APPLICATION

- L'application s'effectue au pistolet manuel ou pneumatique.
- Humidifier (sans ruissellement) le fond de joint de la fissure.
- Remplir la fissure à combler en appliquant un boudin de PRB JOINT TOPFLEX de façon constante, en poussant la cartouche vers l'avant.
- Lisser le joint à l'état frais au moyen d'une dague à joint ou d'une raclette de lissage.
- Ne pas exposer le joint à l'eau dans les 5 premières heures après pose.
- Contrôler en fin de journée si le produit n'a pas creusé (dans le cas contraire réappliquer un cordon afin d'être au même niveau que les surfaces adjacentes).
- Nettoyer les outils à l'eau.
- Nettoyer les mains à l'eau savonneuse.

### PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Ne pas utiliser :
  - Par basse température.
  - En produit de collage.
- Consulter la fiche de données de sécurité avant emploi.
- Éviter tout contact avec les yeux, (rincer directement et abondamment à l'eau claire et consulter un spécialiste).